

## Консервационное масло К-17

ГОСТ 10877-76

**Консервационное масло К-17** применяют для долговременной (5 лет и более) консервации изделий, в том числе запасных частей из черных и цветных металлов, хранящихся без непосредственного воздействия климатических факторов. Двигатели внутреннего сгорания консервируют без разборки: сливают штатное масло, отключают фильтры, прокачивают масло К-17, излишки масла удаляют.

**Консервационное масло К-17** можно использовать как присадку к высокосернистым газотурбинным топливам (0,002% на топливо). При этом значительно снижается коррозия топливной аппаратуры двигателей и повышается межремонтный период их работы.

**Консервационное масло К-17** изготавливают из смеси авиационного масла МС-20 и трансформаторного Т-1500 с добавлением петролатума окисленного, каучука СКБ-45 и композиции присадок.

### Физико-химические показатели

| № п/п | Наименование показателей                                        | Значение показателя                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.    | Внешний вид                                                     | Вязкая маслянистая жидкость тёмно-коричневого цвета |
| 2.    | Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с (сСт)     | 15,5–21,0                                           |
| 3.    | Защитные свойства                                               | Выдерживает                                         |
| 4.    | Массовая доля свободных органических кислот, %, не более        | 0,40                                                |
| 5.    | Массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более | 0,05                                                |
| 6.    | Зольность, %                                                    | 1,35–2,40                                           |
| 7.    | Содержание воды                                                 | Отсутствие                                          |
| 8.    | Массовая доля механических примесей, %, не более                | 0,07                                                |
| 9.    | Температура застывания, °C, не выше                             | –22                                                 |

### Упаковка и хранение

**Консервационное масло К-17** затаривают в металлические банки по ГОСТ 6128-81, бочки по ГОСТ 13950-91, бидоны с узким горлом. Вкладыши заливных отверстий бидонов запаивают.

**Гарантийный срок хранения** в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления.