Масло антикоррозионное «Монтекс»

ТУ 0258-002-57451685-2005

Масло антикоррозионное «Монтекс» предназначено для консервации листового и профильного проката, для защиты от коррозии оборудования, запасных частей и других изделий, изготовленных из углеродистой и легированной стали, и для штамповки деталей сложной конфигурации.

Масло антикоррозионное «Монтекс» представляет собой смесь минерального масла с композицией присадок, обеспечивающих антикоррозионные, противоизносные, противозадирные и другие свойства масла.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Однородная прозрачная маслянистая жидкость коричневого цвета
2.	Запах	Специфический, нераздражающий
3.	Вязкость кинематическая, мм^2/с:	
	• при 40°С, не более	40
	• при 50°С, не более	30
4.	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	180
5.	Содержание серы, %, не более	1,0
6.	Содержание активных элементов, %:	
	• хлор	Отсутствие
	• фосфор	Отсутствие
	• цинк	Отсутствие
7.	Плотность при 20°С, кг/м^3	860–890
8.	Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине трения при (20±5)°С:	
	• критическая нагрузка(Рк), Н, не менее	800
	• нагрузка сваривания (Рс), Н, не менее	6800
	• индекс задира (Из), Н, не менее	700
9.	Защитные свойства:	
	• в термовлагокамере с периодической конденсацией влаги, цикл, не менее	10
	• в камере соляного тумана, цикл, не менее	3
	• в электролите, цикл, не менее	3
	• в растворе бромистоводородной кислоты, цикл, не менее	3
10.	Удаление масла:	
	• свеженанесённого, цикл, не более	4
	• после старения, цикл, не более	5

Примечание
Показатели 8, 9, 10 таблицы определяются при периодических испытаниях или по требованию потребителя.

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации масла – 6 месяцев при соблюдении правил эксплуатации.