

**Масло гидравлическое «РУСМА Т-15»**

ТУ 0253-146-46977243-2013

**Масло гидравлическое «РУСМА Т-15»** – высокоэффективное гидравлическое масло, предназначенное для использования во всех современных гидравлических системах промышленных установок и мобильной техники, работающих в условиях высокого давления. Снижает образование отложений, обеспечивает защиту компонентов и максимальную эффективность гидравлической системы в широком диапазоне эксплуатационных температур. Обладает универсальными вязкостными, хорошими противоизносными и антикоррозионными свойствами, а также высокой стойкостью к окислению и вспениванию. Может применяться при температуре до  $-52^{\circ}\text{C}$ .

**Масло гидравлическое «РУСМА Т-15»** представляет собой смесь минеральных нефтяных масел с композицией присадок, обеспечивающих антиокислительные, противоизносные, деэмульгирующие, антикоррозионные свойства и термическую стабильность масла.

**Аналоги**

**Гидравлическое масло «РУСМА Т-15»** может использоваться взамен масла Mobil DTE 10 Excel 15.

**Физико-химические показатели**

| № п/п | Наименование показателей                                           | Значение показателя |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.    | Плотность при $20^{\circ}\text{C}$ , г/см <sup>3</sup> , не более  | 0,9                 |
| 2.    | Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при температуре:      |                     |
|       | • при $40^{\circ}\text{C}$ , не более                              | 19,0                |
|       | • при $100^{\circ}\text{C}$ , не менее                             | 3,0                 |
| 3.    | Индекс вязкости, не менее                                          | 155                 |
| 4.    | Кислотное число, мг КОН/г, не более                                | 0,2                 |
| 5.    | Содержание механических примесей                                   | Отсутствие          |
| 6.    | Массовая доля воды, % не более                                     | Следы               |
| 7.    | Температура вспышки в открытом тигле, $^{\circ}\text{C}$ , не ниже | 170                 |
| 8.    | Температура застывания, $^{\circ}\text{C}$ , не выше               | $-52$               |
| 9.    | Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более                         | 4,0                 |
| 10.   | Коррозионное воздействие на металлы (сталь марки 45 по ГОСТ 1050)  | Выдерживает         |

**Гарантийный срок хранения** в таре изготовителя – 1 год с даты изготовления.