

Паста ВНИИ НП-225

ГОСТ 19782-74

Прирабочная паста ВНИИ НП-225 предназначена защиты от заедания подвижных и неподвижных резьбовых соединений, а также малооборотных тяжело нагруженных узлов трения. Работоспособна при температуре от –60 до 250°C (алюминиевые сплавы), от –60 до 350°C (легированные стали), от –40 до 300°C (малооборотные тяжело нагруженные узлы трения).

Паста ВНИИ НП-225 изготавливается из кремнийорганической жидкости, загущённой мелкодисперсным дисульфидом молибдена. Паста содержит стабилизирующую присадку.

Аналоги пасты ВНИИ НП-225

Прирабочная паста **ВНИИ НП-225** может быть заменена пастами **Лимол** и **ВНИИ НП-232**.

Спецификации и обозначения

Спецификация пасты **ВНИИ НП-225** по стандарту DIN 51502: **KFSI00U-60**.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Однородная мазь чёрного цвета
2.	Стабильность при (20±3)°C, в течение 10 мин, %, не более	10
3.	Коррозионное воздействие на металлы при 250°C в течение 3 ч (сталь 12X18H9T ГОСТ 5632 и алюминиевый сплав АК7Ч (АЛ9) ГОСТ 1583)	Выдерживает

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления.