

Присадка АКОР-1

ГОСТ 15171-78

Присадка АКОР-1 предназначена для улучшения защитных (консервационных) свойств смазочных минеральных масел различного назначения и топлив, также применяется в качестве консервационного материала.

Присадка АКОР-1 изготавливается на основе селективно-очищенных нитрованных базовых масел марок АС-9,5 или М-8 и М-11 (при отсутствии масла марки АС-9,5) из сернистых нефтей, с добавлением при защелачивании $(10 \pm 1)\%$ технического стеарина.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Маслянистая жидкость от тёмно-коричневого до чёрного цвета, прозрачная в тонком слое
2.	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, не более	65,0
3.	Зольность, %	3,6–5,0
4.	Щелочное число, мг КОН/г, не менее	38,0
5.	Содержание воды	Отсутствие
6.	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,08
7.	Защитные свойства (сталь марки 10 по ГОСТ 1050)	Выдерживает

Примечание

В механических примесях абразивные вещества не допускаются.

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления.