

Смазка ПУШЕЧНАЯ (ПВК)

ГОСТ 19537-83

Консервационная смазка Пушечная (ПВК) предназначена для защиты от коррозии поверхностей металлических изделий в условиях складского хранения, предотвращает ржавление изделий из чёрных и цветных металлов, обеспечивает консервацию металлических изделий и механизмов. Обладает высокими адгезионными и консервационными свойствами, водостойкостью. Удерживается на наклонных и вертикальных поверхностях. Работоспособна при температуре от -50 до $+50^{\circ}\text{C}$.

Смазка Пушечная (ПВК) изготавливается из нефтяного масла, загущённого петролатумом и церезином. Содержит антикоррозионную присадку.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Внешний вид	Однородная мазь от жёлтого до коричневого цвета
2.	Температура каплепадения, $^{\circ}\text{C}$, не ниже	60
3.	Температура сползания, $^{\circ}\text{C}$, не ниже	50
4.	Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
5.	Кислотное число, мг КОН/г смазки	0,50–1,00
6.	Содержание воды	Отсутствие
7.	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,07
8.	Содержание водорастворимых кислот, реакция водной вытяжки	Слабокислая (слабо-розовое окрашивание)
9.	Испытание защитных свойств при 50°C в течение 30 ч (сталь марки 40 или 50 по ГОСТ 1050)	Выдерживает
10.	Пенетрация при 25°C без перемешивания, 10^{-1} мм	90–150

Гарантийный срок хранения смазки в таре изготовителя:

- в металлической таре – 10 лет с даты изготовления;
- картонно-навивных барабанах – 2 года с даты изготовления.