

Замазка ЗЗК-ЗУ

ГОСТ 19538-74

Замазка ЗЗК-ЗУ предназначена для герметизации щелей в люках, крышках, дверях и других неплотностей транспортных машин при их длительной консервации. Работоспособна при температуре от –60 до +80°C.

Замазка ЗЗК-ЗУ изготавливается из высоковязкого нефтяного масла, загущённого алюминиевым мылом СЖК или стеариновой кислоты и петролатумом. Замазка ЗЗК-ЗУ содержит в своём составе синтетический каучук. Обладает высокими адгезионными свойствами и водостойкостью.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Однородная плотная мазь тёмно-коричневого цвета, без комков, без песка и других абразивных примесей
2.	Температура каплепадения, °C, не ниже	115
3.	Пенетрация при 25°C без перемешивания, 10 ⁻¹ мм	40–80
4.	Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
5.	Содержание воды	Отсутствие
6.	Склонность к сползанию при 100°C	Выдерживает

Гарантийный срок хранения таре изготовителя – 10 лет с даты изготовления.