

Заполнитель гидрофобный ЛЗК-1

ТУ 38-101646-76

Гидрофобный заполнитель ЛЗК-1 предназначен для введения в свободные объёмы кабелей телефонной связи.

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Однородная масса от светло-до тёмно-коричневого цвета
2.	Плотность при 20°C, г/см ³ , не менее	0,890
3.	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, не менее	40
4.	Температура каплепадения, °C, не менее	70
5.	Массовая доля водорастворимых кислот и щелочей, %	Отсутствие
6.	Массовая доля воды, %, не более	Следы
7.	Склонность к сползанию при 50°C	Выдерживает
8.	Морозостойкость при -50°C	Выдерживает
9.	Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20°C, Ом·см, не менее	1·10 ¹³
10.	Диэлектрическая проницаемость при 20°C, при 100 кГц, не выше	2,25
11.	Набухание полиэтилена при 60°C за 24 часа, %, не более	3
12.	Усадка, %, не более	4,5

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 2 года с даты изготовления.