

Заполнитель гидрофобный ЛЗК-1

ТУ 0255-030-46977243-2004

Гидрофобный заполнитель ЛЗК-1 предназначен для введения в свободные объёмы кабелей телефонной связи.**Физико-химические показатели**

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Однородная масса от светло-до тёмно-коричневого цвета
2.	Температура каплепадения, °С, не менее	70
3.	Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /см, не менее	40
4.	Плотность при 20°С, г/см ³ , не менее	0,880
5.	Содержание воды	Отсутствие
6.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей, %	Отсутствие
7.	Склонность к сползанию при 50°С	Выдерживает
8.	Морозостойкость при -50°С	Выдерживает
9.	Набухание полиэтилена при 60°С за 24 часа, %, не более	3
10.	Усадка, %, не более	5,5
11.	Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20°С, Ом·см, не менее	1·10 ¹³
12.	Диэлектрическая проницаемость при 20°С, при 100 кГц, не выше	2,3

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 1 год с даты изготовления.